


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГАРЫ ГРУБОВОЛОКНИСТЫХ ЛУБЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



БЗ 4—99

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГАРЫ ГРУБОВОЛОКНИСТЫХ
ЛУБЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технические условия

ГОСТ
12925—77Coarse fibre bast materials waste.
Specifications

ОКП 81 8338

Дата введения 01.01.78

Настоящий стандарт распространяется на угары всех видов, получаемые при переработке грубых лубяных волокон (пеньки, джута, кенафа, сизали или их смеси, а также смеси грубых лубяных волокон с льняными и химическими волокнами).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Грубоволокнистые лубяные угары должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Устанавливают следующие виды угаров:

А — пакля;	З — концы шнура;
Б — отходы трясения;	И — концы веревки;
В — вытряска;	К — концы каната;
Г — крутцы;	Л — подметь;
Д — рвань ровничная;	М — концы основы;
Е — рвань пряжная;	Н — обрезки ткани;
Ж — рвань шпагата;	О — пух.

1.3. В зависимости от качества угары подразделяют по номерам в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

1.4. Нормированная влажность угаров устанавливается 14 %. Фактическая влажность не должна превышать 20 %.

Вид угара		Номер угара	Код ОКП	Характеристика угара	Массовая доля, %, не более				
Условное обозначение	Наименование				костры	костры и пыли	пуха и пыли	лапы	посторонних примесей
А	Пакля	1	81 8338 0101 06	Непрямые спутанные волокна пеньки, кенафа с разными свойствами и разного цвета, получаемые как отход при первичной обработке тресты на заводах и подготовке волокна для переработки на фабриках: необработанные обработанные	50	—	—	—	—
		2	81 8348 0101 00		35	—	—	—	—

Вид угара		Номер угара	Код ОКП	Характеристика угара	Массовая доля, %, не более				
Условное обозначение	Наименование				костры	костры и пыли	пуха и пыли	лапы	посторонних примесей
Б	Отходы трясения	3	81 8338 0201 03	Смесь костры, пуха, пыли с небольшим количеством коротких непрядомых волокон, получаемых как отход при трясении короткого волокна и при очистке вытряски, подмети. Отходы сухие	—	—	—	—	2
В	Вытряска	4	81 8338 0301 00	Отход, состоящий из коротких непрядомых лубяных волокон, костры, пуха и пыли, получаемый на машинах приготвительно-прядильного отдела: трясеная, получаемая при переработке волокна сизали (замасленная или незамасленная)	—	20	—	—	—
		5	81 8338 0302 10	трясеная, получаемая при переработке волокон кенафа, джута или их смесей со льном	20	—	—	—	—
		6	81 8338 0303 09	трясеная, получаемая при переработке волокон пеньки, кенафа или их смеси со льном и другими лубяными волокнами	35	—	—	—	—
		7	81 8338 0304 08	нетрясеная, получаемая при переработке всех видов лубяных волокон	65	—	—	—	—
Г	Крутцы	8	81 8338 0401 08	Свитое жгутом волокно разных свойств и цветов без узлов или с узлами, получаемое при распаковке пачек (кулиток) волокна: из пенькового волокна	25	—	—	9	—
		9	81 8338 0402 07	из джутового волокна	5	—	—	15	—
		10	81 8338 0403 06	из волокна кенафа	18	—	—	18	—
Д	Рвань ровничная	11	81 8338 0501 05	Обрывки, спутанные концы, сукруты ровницы, получаемые на ровничных машинах. Ровница одного или разных видов волокон	5	—	—	—	—
Е	Рвань пряжная	12	81 8338 0601 02	Обрывки, спутанные концы пряжи из разных волокон разной линейной плотности, получаемые в прядильном, мотальном, ткацком и крутильном производстве: из волокон сизали (замасленная и незамасленная)	—	—	3	—	—
		13	81 8338 0602 01	из смеси волокон пеньки, джута, кенафа, льна длинного прядения	3	—	—	—	—
		14	81 8338 0603 00	из смеси волокон пеньки, джута, кенафа, льна короткого прядения	5	—	—	—	—
		15	81 8338 0604 10	смешанная из всех видов волокон, загрязненная	10	—	—	—	—
		16	81 8338 0605 09	смоляная, длинного и короткого прядения	5	—	—	—	—

Продолжение

Вид угара		Номер угара	Код ОКП	Характеристика угара	Массовая доля, %, не более				
Условное обозначение	Наименование				костры	костры и пыли	пуха и пыли	лапы	посторонних примесей
Ж	Рвань шпагата	17	81 8348 0201 08	Обрывки, спутанные концы шпагата или ниток разного вида волокон и линейной плотности, получаемые в крутильном и полировочном производстве:	3	—	—	—	—
		18	81 8348 0202 07	неполированная, чистая и сухая					
		19	81 8338 0701 10	полированная, чистая и сухая из всех видов волокон, загрязненная, сухая					
З	Концы шнура, шпагата	20	81 8348 0301 05	Обрезки шнура, шпагата из разных видов волокон, разной длины и диаметра, сухие, чистые	3	—	—	—	—
И	Концы веревки	21	81 8338 0801 07	Обрезки веревок из разных видов волокон, получаемые при распаковке кип сырья, упаковке готовой продукции и в веревочном производстве:	—	—	—	—	—
		22	81 8338 0802 06	длиной свыше 1,3 м без узлов					
		23	81 8338 0803 05	длиной от 0,6 до 1,3 м без узлов длиной до 0,6 м без узлов или любой длины с узлами					
К	Концы каната	24	81 8338 0901 04	Обрезки канатов, сердечников, траловой пряжи разных видов волокон, разных размеров по диаметру, новые или отработанные:	—	—	—	—	—
		25	81 8338 0902 03	пеньковые бельные длиной до 1,5 м					
		26	81 8338 0903 02	пеньковые смольные или с другими видами пропиток длиной до 1,5 м					
		27	81 8338 0904 01	сизальские и синтетические длиной до 1,5 м					
		28	81 8338 0905 01	комбинированные из лубяных и химических волокон длиной до 1,5 м					
Л	Подметь	29	81 8338 1001 05	отработанные разного вида волокон, загрязненные и замасленные, разных размеров, длины и крепости	—	—	—	—	—
		30	81 8338 1001 05	Смесь коротких обрывков пряжи разных видов волокон и линейной плотности, с непрядомыми волокнами, кострой, пухом и пылью. Получается при уборке прядильных, мотальных, ткацких, швейных и крутильных цехов. Сухая					
М	Концы основы	30	81 8348 0401 02	Неспутанные отрезки основной пряжи разной линейной плотности и длины из разных видов волокон, мягкие или шлихтованные:	—	—	—	—	—
		31	81 8338 1102 01	сухие, чистые					
				сухие, загрязненные или замасленные	3	—	—	—	—