

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ НОРКИ ВЫДЕЛАННЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10322—71

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

Б3 9-93 / 740 =

**Редактор Т. П. Шашина  
Технический редактор О. Н. Никитина  
Корректор В. И. Варенцова**

**Сдано в наб. 09.06.94.      Пдп. в печ. 04.07.94.      Усл. п. л. 0,70.      Усл. кр.-отт. 0,70.  
Уч.-изд. л. 0,67. Тир. 231 экз. С 1490.**

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 197**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ШКУРКИ НОРКИ ВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**Dressed skins of mink.  
Specifications**ГОСТ****10322—71**

ОКП 89 1930

**Дата введения****01.01.72**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные шкурки клеточной и вольной норки.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1а. Шкурки норки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.1. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением толовы (с носиком и ушами), лап, хвоста и симметрично расположены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистый, рассыпчатый и хорошо прочесанный, у крашеных шкурок равномерно окрашенный.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой с хорошей потяжкой и отделкой.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, участки с битой или сеченою остью должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1994  
Переиздание с изменениями

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

1.5. Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправлёнными и незаметными со стороны волосяного покрова. Высота шва не должна превышать 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.6. Физические и химические показатели шкурок норки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани, °С:	
для шкурок гипосульфитно-хром-алюминиевого метода дубления	55—67
для шкурок формальдегидного метода дубления	50—60
для крашёных шкурок	65—80
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14
pH водной вытяжки кожевой ткани	4,0—7,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	
в черный цвет	3
в темно-коричневый цвет	4
Светостойкость окраски волосяного покрова, баллы, не менее	5

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.7. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки вольной норки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Группа	Характеристика волосяного покрова шкурок
Первая	Особо пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета
Вторая	Менее пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета
Третья	Рослый, грубоватый, коричневого или светло-коричневого цвета с рыжеватым налетом, пух светло-серого цвета

1.5—1.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).