

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ НЕМЫТАЯ
ГРУБАЯ КЛАССИРОВАННАЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7939—79

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Редактор Л. Д. Курочкина

Технический редактор Л. В. Вейнберг

Корректор В. А. Раукаите

Сдано в наб. 12.08.81 Подп. в печ. 06.04.82 0,75 и. л. 0,85 уч.-изд. л. Тир. 20.000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3314

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ

7939—79

**ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ НЕМЫТАЯ
ГРУБАЯ КЛАССИРОВАННАЯ**

Технические условия

Unwashed coarse classed sheep wool. Specification

Взамен
ГОСТ 7939—56,
кроме балбаской
шерсти

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 января 1979 г. № 108 срок действия установлен

с 01.01.1980 г.

до 01.01.1985 г.

с 01.01.1981 г.

Срок введения в действие в части примечания 2 к п. 1.4.3

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

утвержден 40.01.01.90 и УС 1-85

Настоящий стандарт распространяется на классированную немытую неоднородную грубую шерсть, получаемую от грубошерстных овец, разводимых в СССР, а также их помесей, дающих грубую шерсть.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Классированная грубая немытая овечья шерсть должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Грубую овечью шерсть состригают со взрослых овец два раза в год — весной и осенью и с молодняка (ягнят) при первой стрижке — один раз в год: летом или осенью.

1.3. Грубую овечью шерсть в зависимости от времени стрижки и возраста овец подразделяют на весеннюю, осеннюю и поярковую (с молодняка).

1.4. Шерсть весенней стрижки.

1.4.1. Грубая неоднородная шерсть весенней стрижки характеризуется косичным строением руна, неуравненностью по толщине и длине волокон и состоит из пуховых, переходных и остаточных волокон, в том числе сухих и мертвых волокон, в различном соотношении.

1.4.2. Грубую шерсть весенней стрижки в зависимости от породного происхождения овец подразделяют по наименованиям в соответствии с табл. I.

Таблица 1

Наименование шерсти	Порода, породная группа и помесь	Обозначение для маркировки
1. Русская	Волошская, кучугуровская, сокольская, чушка, малич, рацка, цуркан, цаель, михновские, короткохижирновостые, простые длиннотощехвостые	груб. рус.
2. Русская северная	Северокороткохвостые	груб. рус. сев.
3. Горская	Карачаевская, андийская, осетинская, бозах, мазех и другие горские	груб. горск.
4. Лезгинская	Лезгинская	груб. лезг.
5. Тушинская	Тушинская	груб. туш.
6. Каракульская	Каракульская	груб. кар.
7. Курдючная	Эдильбаевская, джайдара, туркменские, бурят-монгольские и прочие кудючные	груб. кудр.
8. Карабахская	Карабахская	груб. карабах.
9. Гиссарская	Гиссарская	груб. гис.

1.4.3. Грубую шерсть всех наименований подразделяют на рунную, кусковую и отклассировку в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Подразделение шерсти	Характеристика шерсти	Обозначение для маркировки
Рунная	Шерсть, снятая с одной овцы и состоящая из косиц, более или менее связанных между собой в одно целое руно, неполные руна, а также незагрязненные куски шерсти, завернутые в руно, от которого они отделились	—
Кусковая	Незагрязненные куски шерсти массой менее 100 г каждый, предъявленные к сдаче отдельно от руна	куск.
Отклассировки: клок	Мелкие загрязненные экскрементами клочки шерсти, отделившиеся от руна при стрижке, а также клочки, получаемые при классировке путем обрыва загрязненных пожелтевших окраек, и шерсть-подстрижка (короткие волокна повторной стрижки)	клок.
клонкер	Мелкие клочки шерсти, сильно загрязненные прилипшими к ним экскрементами	клон.

Примечания:

1. Рунную шерсть, сильно загрязненную навозными загрязнениями более $\frac{1}{3}$ косицы по площади или массе руна свыше 55%, а также сильно залесоченную по всей площади руна, выделяют при классировке отдельно.