

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

12859-67



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**ВОЛОС (СЫРЬЕ) КОНСКИЙ  
И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА**

**ГОСТ 12859—67**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**



**ВОЛОС (СЫРЬЕ) КОНСКИЙ  
И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА**

Horse and cattle hair (raw  
material)

**ГОСТ  
12859-67**

Взамен  
ОСТ 39002

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 22 апреля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.01.68

Постановлением Госстандарта СССР от 26.09.86 № 2861  
срок действия продлен

до 01.01.93

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на волос (сырье) конский и крупного рогатого скота, срезанный со шкуры забитого или павшего от незаразной болезни животного, а также с хвоста и гривы живой лошади, и коровий волос, снятый с хвоста после запарки.

Волос (сырье) после обработки принимают для изготовления кисте-щеточных и других изделий.

### 1. ВИДЫ

1.1. Волос (сырье) подразделяют:

а) по видам на:

конский,  
коровий,  
сарлычий;

б) по производственному назначению на:

жесткий, мягкий, очес и свалыный.

Примечание. Волос буйвола относится к коровьему волосу.

1.2. Конский волос подразделяют на жесткий, мягкий, очес и свалыный:

а) к жесткому относят волос, срезанный с хвоста лошади или конской шкуры (жилка, косица, подкос, обрубок).

Жилка — особо длинные волосы (свыше 60 см), выстрижен-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Сентябрь 1988 г.

© Издательство стандартов, 1989

ные с репицы хвоста конской шкуры и связанные в пучок. Жилка характеризуется равномерной толщиной по всей длине волоса.

**Косица** (хвост-оригинал) — волос, срезанный с репицы хвоста конской шкуры и связанный в пучок. Длина пучка не менее 45 см.

**Подкос** (хвост-оригинал) — волос, срезанный с репицы хвоста конской шкуры и связанный в пучок. Длина пучка менее 45 см.

**Обрубок** (подрез) — волос, срезанный с нижней части хвоста живой лошади и связанный в пучок. Длина пучка не менее 10 см. Волос блестящий, упругий и прямой;

б) к мягкому относят волос, срезанный с шеи, головы и ног лошади или конской шкуры (грива, конская щетка, хвост жеребенка).

**Грива** (в том числе холка-челка) — волос длиной не менее 10 см; срезанный с шеи и головы лошади или конской шкуры и связанный в пучок. Волос тонкий, имеет небольшую извитость.

Примечание. Волос длиной менее 10 см и не связанный в пучки, относят к очесу.

**Конская щетка** — волос, срезанный с ног конской туши выше копыт и связанный в пучок. Волос тонкий и прямой, концы резко заострены.

**Хвост жеребенка** — волос, срезанный с репицы хвоста шкуры жеребенка, связанный в пучок, мягкий, тонкий, курчавый;

в) очес и сваляный волос.

**Очес** — спутанный конский волос гривы или хвоста, полученный при чистке лошади или отбираемый при сортировке.

**Волос сваляный** — спутанный, свалявшийся в комок конский волос гривы и хвоста, срезанный с живой лошади или конской шкуры.

1.3. Коровий волос относят к мягкому и подразделяют на:

а) волос (метелка), срезанный или снятый после запарки с репицы хвоста крупного рогатого скота («коровняк»); длиной не менее 10 см, связанный в пучок.

Примечание. Волос длиной менее 10 см и не связанный в пучки, относят к очесу;

б) ушной волос, тонкий, прямой, шелковистый, выдернутый с сохранением луковиц с ушных раковин забитого или павшего от незаразной болезни животного, связанный в пучок. Волос должен быть сложен в пучке флажок к флажку, луковица к луковице.

Примечание. По согласованию с потребителем допускается поставка ушного волоса в срезанном виде.

1.4. Сарлычий волос подразделяют на боковой и хвостовой:

а) к боковому относят волос, срезанный с боков и брюха забитого или павшего яка-сарлыка, мягкий и извитой;

б) к хвостовому относят волос, срезанный с хвоста забитого или павшего яка-сарлыка, более жесткий и прямой, чем боковой.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Волос, поступающий от изготовителей, должен иметь ветеринарное свидетельство, подтверждающее отсутствие у животных и животного сырья разных болезней согласно ветеринарному уставу СССР.

Волос, подлежащий дальнейшей обработке, должен быть предварительно продезинфицирован на кожсырьевых предприятиях согласно «Наставлению по дезинфекции сырья животного происхождения» (Ветеринарное законодательство 1959 г.).

2.2. Вблос всех видов должен быть непрелым, негорелым и неповрежденным молью.

2.3. Влажность волоса, подлежащего упаковке, должна быть не более 18%. Волос, содержащий более 18% влажности, упаковке и отгрузке не подлежит и должен быть просушен.

2.4. Расчетная влажность волоса всех видов — 12%.

2.5. Допускается содержание посторонних примесей (для волоса всех видов—9% включ.). Волос, содержащий посторонних примесей свыше 9%, подлежит промывке.

2.6. Расчетное содержание посторонних примесей (грязь, солома, репей и др.) для волоса всех видов — 5%.

2.7. В волос одного вида не должно быть примеси другого вида, а в очесах—примеси инородных тел (химических волокон, веревки, проволоки и др.).

2.8. Приемка волоса конского и крупного рогатого скота состоит в осмотре и взвешивании; производят ее по видам, согласно приведенной характеристике.

Оценку качества, влажности и засоренности (посторонние примеси) производят органолептически. В спорных случаях влажность и засоренность определяют аналитическим путем и партию принимают по кондиционной массе.

2.9. Волос принимают и сдают:

а) связанным в пучки из конских волос жестких и мягких видов и коровий волос;

б) россыпью — сарлычий волос (хвостовой и боковой), очес, сваляный волос.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для контрольной проверки потребителем качества продукции, а также соответствия тары, упаковки и маркировки требова-